

PARÁMETROS CORTE LÁSER CO2

50W

CORTE		
MATERIAL	50W VELOCIDAD (MM/S)	50W POTENCIA (%)
ACRÍLICO 3MM	12.4	50
ACRÍLICO 5MM	5.8	60
ACRÍLICO 8MM	2.5	70
ACRÍLICO 10MM	0.8	80
MDF 3MM	10	50
MDF 5MM	6.6	60
CUERO (2MM)	29	30
MADERA 3MM	10	50
MADERA 5MM	5.8	60
MADERA 10MM	3.3	70
TELA (UNA CAPA)	48.1	20

PARÁMETROS CORTE LÁSER CO2

50W

GRABADO			
MATERIAL	50W VELOCIDAD (MM/S)	50W POTENCIA (%)	INTERVALO DE LÍNEA
ACRÍLICO	250	20%	0.06
MDF	150	25%	0.06
CUERO	200	20%	0.06
MADERA	180	25%	0.06
TELA	300	10%	0.06

PARÁMETROS CORTE LÁSER CO2

100W

CORTE		
MATERIAL	100W VELOCIDAD (MM/S)	100W POTENCIA (%)
ACRÍLICO 3MM	24.9	50
ACRÍLICO 5MM	11.6	60
ACRÍLICO 8MM	5	70
ACRÍLICO 10MM	1.7	80
MDF 3MM	19.9	50
MDF 5MM	13.3	60
CUERO (2MM)	58.1	30
MADERA 3MM	19.9	50
MADERA 5MM	11.6	60
MADERA 10MM	6.6	70
TELA (UNA CAPA)	96.3	20

PARÁMETROS CORTE LÁSER CO2

100W

GRABADO			
MATERIAL	100W VELOCIDAD (MM/S)	100W POTENCIA (%)	INTERVALO DE LÍNEA
ACRÍLICO	300	25%	0.06
MDF	250	30%	0.06
CUERO	250	25%	0.06
MADERA	250	30%	0.06
TELA	300	12%	0.06

PARÁMETROS CORTE LÁSER CO2

150W

CORTE		
MATERIAL	150W VELOCIDAD (MM/S)	150W POTENCIA (%)
ACRÍLICO 3MM	37.5	50
ACRÍLICO 5MM	17.5	60
ACRÍLICO 8MM	7.5	70
ACRÍLICO 10MM	2.5	80
MDF 3MM	30	50
MDF 5MM	20	60
CUERO (2MM)	87.5	30
MADERA 3MM	30	50
MADERA 5MM	17.5	60
MADERA 10MM	10	70
TELA (UNA CAPA)	145	20

PARÁMETROS CORTE LÁSER CO2

150W

GRABADO			
MATERIAL	150W VELOCIDAD (MM/S)	150W POTENCIA (%)	INTERVALO DE LÍNEA
ACRÍLICO	300	30%	0.06
MDF	300	35%	0.06
CUERO	300	30%	0.06
MADERA	300	35%	0.06
TELA	300	15%	0.06